

A R I A D N A			
Composición	MICROFIBRA Poliéster 100%		
Peso	240 grs/m ²		
Ancho	145 cm +/- 2%		
CARACTERÍSTICAS	NORMA	RESULTADO	
		TRAMA	URDIMBRE
Resistencia a la tracción (N)	UNE 40 085/1:75	>400	>400
Deformación en rotura (%)	UNE 40 085/1:75	51%	61%
Resistencia al desgarre (N)	UNE 40 404:79	>35	>35
Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	BS 5690:91	>40.000	
Deslizamiento de costura (mm)	BS 3320:70	<6	<6
Solidez al frote (seco y húmedo)	UNE EN ISO 105 X 12:96	>3-4	>3
Solidez a la luz	UNE 40 187:73	4	
Solidez a los tintes al agua	UNE EN ISO 105-E0 1:96	4	5
Lavado y secado doméstico (ciclo a 30°C no secadora). Encogimiento (%)	UNE EM 26330:94	0.22	0.70
Resistencia a la formación del pilling	ASTM D-3512	5 (sin pilling)	
Acabado antimanchas		Resina Fluorada	
Instrucciones de lavado			

TEJIDOS ACABADOS TEYCU S.L.

Polígono Industrial El Raposal, 59-61 26580 Arnedo (La Rioja) España Tel. +34 941 380 805 Fax +34 941 380

999 www.demedrano.es - info@demedrano.es