

deMedrano.es

HOTMELT PUR AUTOADHESIVO TERMOADHESIVO
PEGADO A LÁTEX TRANSPIRABLE RECUBRIMIENTOS
FOAMIZADO LAMINADO DE PIELES PLASTIFICADO

ARIES POLIPIEL

Composición		Peso	Espesor	Ancho
Soporte	Recubrimiento			
Poliuretano Algodón	PVC	480 Gr/M ² +/- 5%	0,8 MM +/- 5 %	140CMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensayo	Unidad	Longitudinal	Transversal	Norma
Carga a la rotura	KG	+ 30 KGS	+ 14 KGS	UNE 53-243/8
Alargamiento a la rotura	%	50 % +/- 20	130 % +/-30	UNE 53-243/8
Resistencia al desgarro	KG	+ 2.5 KGS	+ 1.5 KGS	UNE 53-326

TEJIDOS ACABADOS TEYCU S.L.

Polígono Industrial El Raposal, 59-61 26580 Arnedo (La Rioja) España Tel. +34 941 380 805 Fax +34 941 380

999 www.demedrano.es - info@demedrano.es