

deMedrano.es

HOTMELT PUR AUTOADHESIVO TERMOADHESIVO
PEGADO A LÁTEX TRANSPIRABLE RECUBRIMIENTOS
FOAMIZADO LAMINADO DE PIELES PLASTIFICADO

PUNTO LICRA

COMPOSICIÓN	POLIAMIDA 82% - ENASTAN 8 %	
PESO EN CRUDO/M²	210 GR/M ²	
PROCESO	TINTURA DISPERSOS/REACTIVO	
ANCHO	155 CMS	
PESO M² ACABADO	195 GR/M ²	
RENDIMIENTO FINAL	3.2 M/K	
VARIACIÓN DIMENSIONAL	≤ 3% URDIMBRE Y TRAMA (5 CICLOS LAVADO)	
SOLIDEZ AL LAVADO	UNE-EN ISO 105-C	DEGRADACIÓN 4 – DESCARGA 4
SOLIDEZ AL FROTE	UNE-EN ISO 105-X12	SECO 4 – HÚMEDO 3
SOLIDEZ AL SUDOR	ISO 105-E04	PH 4 –VARIACIÓN DE COLOR 4
ALTA VISIBILIDAD	UNE EN-471 en	OPCIONAL

TEJIDOS ACABADOS TEYCU S.L.

Polígono Industrial El Raposal, 59-61 26580 Arnedo (La Rioja) España Tel. +34 941 380 805 Fax +34 941 380 999 www.demedrano.es - info@demedrano.es