


DAKOTA

Composición	<i>Composition</i>	
	SUPERFICIE COAT	2 % PU 76% PVC
	SOPORTE SUPPORT	16% PES 6% VIS
Peso	<i>Weight</i>	550 grs/ml (+/-3%)
Ancho	<i>Widht</i>	145 cm +/- 2%

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	RESULTADO RESULT	
		TRAMA Weft	URDIMBRE Warp
Resistencia a la tracción (N) <i>Strenght Resistance</i>	UNE 40 085/1:75	>400	>400
Deformación en rotura (%) <i>Break Strenght</i>	ISO 13934-1	784 N	588 N
Resistencia al desgarre (N) <i>Tear Strenght</i>	ISO 13937-3	29,40 N	24,50 N
Resistencia a la abrasión (nº de ciclos) <i>Abrasión Strenght (nº of cycles)</i>	ISO 16947 /1-2	25.000	
Deslizamiento de costura (mm) <i>Sean Slippage (mm)</i>	ISO 13936-2	1.9 MM	1.8 MM
Solidez al frote (seco y húmedo) <i>Fastness to rubbing (dry and wet)</i>	UNE EN ISO 105-X12	5	5
Solidez a la luz <i>Fastness to light</i>	ISO 105-X12	5	
Instrucciones de lavado <i>Washing</i>			

TEJIDOS ACABADOS TEYCU S.L.

Polígono Industrial El Raposal, 59-61 26580 Arnedo (La Rioja) España Tel. +34 941 380 805 Fax +34 941 380 999

www.demedrano.es - info@demedrano.es